

MAIS DE
130
ANOS

LINHA PLUS

Plus (cores 21003923, 21003911 e 21003488)


USO
COMERCIAL


CONFORTO
TÉRMICO


PODE SER
LAVADO


INSTALAÇÃO
RÁPIDA E LIMPA


GARANTIA
DE 10 ANOS

COLEÇÃO
STANDARD PLUS®

**LINHA
PLUS**

A Linha Plus da Tarkett é referência em durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos. Com cores que seguem tendências contemporâneas, os produtos possuem proteção de PUR (Standard Plus®) ou de superfície acrílica (Vylon Plus®), que facilitam a manutenção inicial em qualquer tipo de ambiente. A Linha Plus oferece estilo e bom gosto com o melhor custo-benefício da categoria.

APLICAÇÃO:

A Linha Plus é indicada para lojas, clínicas médicas, universidades, escritórios, academias, hospitais, escolas e comércio em geral.



GARANTIA

Ao escolher os produtos da Linha Plus, você tem a garantia Tarkett de 10 anos*.

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.



21003923

CS 9415541 A 414



CS 9414006 A 622

21003911



CS 9414065 (D)

21003488

COLEÇÃO
VYLON PLUS®



21000592

CS 9415873 A 913



21000590

CS 9414055 A 908



21000583

CS 9415531 A 112



21000586

CS 9380586 A 821



21000593

CS 9415537 A 764



21000584

CS 9415536 A 711



21000595

CS 9415543 A 212



21000596

CS 9380596 A 212



21000597

CONSULTE ESTOQUE

CS 9415551 A 210



21000594

CS 9415542 A 691

— INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO —

INSTALAÇÃO/ SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual) como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete, quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado e totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de cura;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5%.

CONTRAPISOS PERMITIDOS

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS NÃO PERMITIDOS:

- cimento queimado: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
 - qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc), piso vinílico ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 5mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.
- Obs.: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1 (cimento e areia respectivamente) com, no mínimo, 2cm de espessura.

APLICAÇÃO DO AUTONIVELANTE

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da Tarkomassa® autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico para mais informações.

ACLIMATAÇÃO

Antes da aplicação, as mantas devem ser aclimatadas no local durante 24 horas.

ADESIVO

Para a garantia do Vylon Plus® e Standard Plus®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação.



GARANTIA

Ao escolher Vylon Plus® e Standard Plus®, você tem a garantia Tarkett de 10 anos*.

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL:

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- a aplicação de cera nos dois produtos da Linha Plus é obrigatória.

LIMPEZA DIÁRIA/PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO E REAPLICAÇÃO DE CERA:

- procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando há aplicação anterior de cera;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco verde) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água até a secagem total do piso;
- reaplique de três a quatro camadas da cera acrílica impermeabilizante com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações entre em contato através do telefone 0800 011 91 22, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com.



			STANDARD PLUS®	VYLON PLUS®
	CLASSIFICAÇÃO DE USO		23	23
	ISO 10874 EN 685		34	34
			43	43
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	2,0mm	2,0mm
	Dimensões (manta)	EN 426 ISO 24341	2 x 23m	2 x 20m
	Embalagem (manta)	EN 426 ISO 24341	46m ²	40m ²
	Peso médio	EN 430 ISO 23997	3,3kg/m ²	3,7kg/m ²
	Proteção superficial		PUR	Acrílica
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe P	Classe M
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,04mm	≤ 0,04mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A	Classe II A
	Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Até 4dB	Até 4dB
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Carga estática	EN 1815	< 2kV	< 2kV
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10 µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10 µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22